



Induline SW-910

Vizesbázisú bütüvédőszer




Szín	Elérhetőség				
	Mennyiség raklaponként	300	200	22	1
	Kiszerezés	0,5 l	2,5 l	20 l	1000 l
	Göngyöleg típusa	műa. flakon	fémkanna	fémkanna	műa. konténer
	Göngyölegkód	84	03	20	61
	Terméksz.				
színtelen	3777	■	■	■	■
különleges színek	3775		■	■	■

Anyagszükséglet

kb. 100 ml/m² rétegenként, a fa nedvszívó képességétől függően



Alkalmazási területek



- Kültéri és beltéri faanyagokra
- Tűlevelű és lombos fákra
- Mérettartó faszerkezetekre (pl. ablakok és ajtók)
- Félig mérettartó faszerkezetekre (pl. zsalugátterek, profillécek, kerti faházak)
- Nem mérettartó faszerkezetekre (pl. kerítések, ácsszerkezetek, garázsok, faborítások)
- Nedvesség elleni védelem vágott és bütüfelületekre
- Bütüvédelem és nedvesség elleni elzárás laptermékekhez (pl. csúszásmentes rétegelt lemezekhez)
- Nedvesség elleni védelem teljes felületen MDF-Exterior / Tricoya bejárati ajtó betétekhez
- Káros anyagokat tartalmazó és PU-Holzverfestigung faszilárdítóval kezelt faanyagok teljes felületű lezárására beltérbe
- Profesionális felhasználóknak

Tulajdonságok



- Filmréteget képez
- Víztaszító
- Rugalmas
- Gátolja a diffúziót
- A kezelt fafelületen hatékonyan korlátozza a nedvesség okozta dagadást
- A kereskedelemben kapható minden festékrendszerrel átfesthető

Termékjellemzők



Kötőanyag	akrilát
Sűrűség (20 °C)	kb. 1,04 g/cm ³
Viszkozitás (20 °C)	kb. 650 mPas
Szag	enyhe, száradás után szagtalan

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

További információk

- [Verarbeitungsanleitung Schadstoffmaskierung](#)
- [Prüfbericht Schadstoffmaskierung](#)

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [PU-Holzverfestigung \(2379\)](#)

Előkészítés

■ Alapfelülettel szembeni követelmények

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, por-, zsír- és leválasztószer-mentes, illetve legyen szakszerűen előkészítve.

Mérettartó faszervezetek nedvességtartalma: 11–15%

A félig mérettartó és nem mérettartó faszervezetek nedvességtartalma max. 18%.

■ Előkészítés

Használata bútüfelületeken:

A gombásodásra hajlamos fafajokat favédőszerrel* kell előkezelni.

Lazúros felületkezelés esetén a termék használata előtt színezett alapozás vagy egy első réteg felhordása szükséges.

Az alapozás vagy az első réteg felhordása után enyhe köztes csiszolás szükséges.

Él- és bútüvédelmet kell alkalmazni.

Használata MDF-Exterior / Tricoya betétek esetén:

Faanyag csiszolása: 150–180 szemcsemérettel.

Használata károsanyag-tartalom lezárásakor:

A károsanyag-tartalmú faanyagot PU-Holzverfestigung faszilárdítóval kell előimpregnálni (a száradási időt figyelembe kell venni).

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. + 15 °C és max. + 25 °C.

A megadott értékek hígítatlan anyagra vonatkoznak. A legjobb szórás kép 15–20 °C-nál érhető el.

Az anyagot jól fel kell keverni.

Ecsetelés, hengerlés és szórás.

Airless-szórás: fúvóka: 0,28–0,33 mm, anyagnyomás: 70–90 bar.

Airmix-szórás: fúvóka: 0,28–0,33 mm, anyagnyomás: 70–90 bar, segédlevegőnyomás: 1–2 bar.

Indokolt esetben fel lehet hordani még egy réteget.

Száradás után következhet a köztes és záróbevonat felhordása a megfelelő termékekkel.

A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.



Feldolgozási tudnivalók



Mintafelület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.

Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről.

Figyelembe kell venni a kültéri faszerkezetek felületkezelésére vonatkozó aktuális szabványokat és irányelveket (VFF-műszaki adatlapok, BFS-műszaki adatlap sz. 18, Vdl-, IFT- irányelvek).

A kültéri nyílászárók felületkezeléséhez – az alkalmazott faanyag típusától függően – megfelelő rendszerfelépítés megtalálható a www.remmers.hu honlapon a rendszerajánlások között.

■ Száradás

Átdolgozható: kb. 2 óra után

A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.

Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseré és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.

■ Hígítás

Feldolgozásra kész.

Munkaeszközök és tisztításuk




Acrilecset, mikroszálás festőhenger, airless- vagy airmix-szóróberendezés

A munkaeszközöket használat után azonnal mosogatószeres vízzel kell elmosni.

A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiszerezésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Egyéni védőfelszerelés

Szórásakor min. A/P2 kombinált szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

A biocid termékekről szóló rendelet

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

VOC-tartalom (2004/42/EK Decopaint-irányelv)

EU határérték erre a termékre (A/e kategória): max. 130 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb 130 g/l VOC-t tartalmaz.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l



Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.

Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.